






 Ceramics of Italy



★★ N° 20 GRAFICHE MISCELANE CASUALMENTE - N° 20 GRAPHICS CASUALLY MIXED - N° 20 GRAPHIKE ZUFÄLLIG GEMISCHT - N° 20 GRAPHIQUES MÉLANGÉES DE MANIÈRE ALÉATOIRE

- Prodotto in porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali. 3D Shaped Technology. Bordi rettificati.
Coloured body glazed porcelain tiles and rectified edges. Natural surfaces. 3D Shaped Technology. Rectified edges

- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate.
All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra.
The boxes contain the item with different shade variegations. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza.
For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm.
Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta.
We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni.
The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

RET	Rettificato		Prodotto tagliato		Prodotto tagliato		A richiesta		Prodotto burattato		n° 9 grafiche miscelate casualmente
	Rectified		Cut item		Cut item		On request		Tumbled product		n° 9 graphics casually mixed
	Piastrella con torelo in collato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. Tile with glued torelo (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force										

V1	V2	V3	V4
Aspetto uniforme	Lieve variazione	Moderata variazione	Forte variazione
Uniform appearance	Slight variation	Moderate variation	Substantial variation

	Spessore	Variazione cromatica	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	Durezza della superficie	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al cavillo	Conducibilità Termica	Cessione Piombo Cadmio	Resistenza chimica	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza al gelo	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Shade variation	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Hardness of the surface	Resistance to thermal shock	Crazing resistance	Electrical Conductivity	Emission Lead Cadmium	Chemical resistance	Resistance to surface abrasion	Frost resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
				ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	E.N. 101 MOHS	ISO 10545-9	ISO 10545-11	UNI E.N. 1745	ISO 10545-15	ISO 10545-13	ISO 10545-7	ISO 10545-12	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
									CT	Pb / Cd					
Sénanque	10	V4	TR BRT	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	0,675 < CT <0,715 W/mk	Pb<0,1 Cd<0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	> 0,42	R9 A+B+C
Sénanque antilip	10	V4	TR BTR	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	-	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	0,675 < CT <0,715 W/mk	Pb<0,1 Cd<0,01	GA (V) GLA (V) GHA (V)	5	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie	> 0,42	R11 A+B+C

EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR

Gruppo Beta S.p.A. 41014 Solignano Nuovo (MO) Italy - Statale 569 n°234 tel. +39 059 748911 - fax +39 059 748990
www.edimaxastor.it - info@edimaxastor.it



PREVIEW 2020

EDIMAX
— CERAMICHE
ASTOR



ARGENT



CLAIR



MÉLANGÉ

3D
SHAPED
TECHNOLOGY

3D SHAPED TECHNOLOGY